

Effecto SV 70

(Strojna žbuka vanjska)



> visoke vodoodbojnosti

> otporna na vremenske utjecaje



Svojstva proizvoda

Tvornički pripremljena, vapneno-cementna žbuka namijenjena ručnom i strojnom nanošenju, za unutarnje i vanjsko žbukanje.

Primjena

Strojna žbuka za unutarnje i vanjske radove, kao zaribana ili grubo razvučena podložna žbuka.

Podaci o proizvodu

Oblik isporuke: 40 kg vreća/1400 kg paleta

Skladištenje: u suhom, na drvenim paletama cca 6 mjeseci

Tehnički podaci

Tlačna čvrstoća (28d): > 2,5 N/mm²

Veličina zrna: do 1 mm

Paropropusnost μ : cca 15

Koef. toplinske provodljivosti λ : 0,8 W/mK

Gustoća suhog materijala: cca 1250 kg/m³

Potreba vode: cca 10 lit/vreća

Minimalna debljina sloja: 20 mm

Maksimalna debljina sloja: 25 mm po radnom koraku

Potrošnja: cca 14 kg/m² za 10 mm debljine

Ispitano prema

HRN EN 998-1.

Obrada

Podloga:

Podlogu ispitati prema ONORM B 3346. Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, bez prašine, iscjetavanja, prljavštine. Nadalje, mora biti dovoljne nosivosti, ne smije biti vodoodbojna i mora biti bez nevezanih dijelova. Navedene napomene vrijede za zidine izvedene u skladu sa smjernicama, te prije svega propisuju i zatvorene fuge u zidinama (i naknadno zatvorene).

Obrada:

Prije početka žbukanja na sve kuteve i rubove postaviti kutnike, a na područja koja će se žbukati vodilice. Za fiksiranje istih ne koristiti materijale sa sadržajem gipsa. Murexin Effecto SV 70 može se obrađivati svim uobičajenim strojevima za žbukanje. Ukoliko je potrebno, podlogu prethodno navlažiti te započeti nanošenje Strojne žbuke vanjske SV 70 gusjeničasto, u potrebnoj debljini sloja (minimalno 10, maksimalno 25 mm po radnom koraku), razvući H-letvom te nakon odgovarajućeg vremena sušenja zaribati gladilicom (filcanjem). Ukoliko je potrebna veća debljina sloja (npr. zbog neravnina) potrebno je raditi u više radnih koraka, uvijek postupkom svježe na svježe. Ukoliko se ne radi svježe na svježe, žbuku razvući i na površini izvesti horizontalne uture, pri čemu se prije nanašanja slijedećeg sloja površina mora dobiti navlažiti (Pažnja: površina se mora održavati vlažnom minimalno 2 dana, odnosno prije nego se nanosi završni sloj potrebno je obratiti pozornost na postupak karbonizacije).

Prije žbukanja strojem, podmazati crijevo za mort rijetkim vapnenim ili cementnim mlijekom.

Svježu površinu žbuke održavati vlažnom minimalno 2 tjedna. Prije svakog idućeg sloja potrebno je vrijeme stajanja od minimalno 10 dana po cm debljine žbuke. Šlicevi instalacija, fuge u zidovima, rupe i sl. moraju se zapuniti u odvojenom radnom koraku. Površine koje se oblažu pločicama ne smiju se zaribavati.

Za jedan perfektni sistem

Priprema podloge:

Murexin Effecto CS 20 Cementni špric

Svi uobičajeni premazi i slojevi, npr.:

- Brilliant Colour
- Crystall Colour
- Furioso Colour
- Design Colour

Effecto SV 70, vrijedi od: 01.01.2010., ACE, Stranica 1

Važne napomene

Potrebno je pridržavati se normi, smjernica i uputstva vezanih za podlogu i materijal! Nije preporučljiva primjena pri temperaturi ispod + 5 C. Visoka vlažnost zraka i niske temperature usporavaju, dok visoke temperature ubrzavaju proces vezivanja i stvrdnjavanja! Ne dodavati nikakva druga sredstva!

Zaštita na radu

Posebne informacije o proizvodu vezano za sastav, ophođenje, čišćenje, odgovarajuće mjere i zbrinjavanje naći ćete u sigurnosnom tehničkom listu.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnim iskustvima, a cilj je savjetovati korisnike proizvoda po trenutno najboljem znanju. Nije pravno obvezujući, što znači da ne utemeljuje ugovorni pravni odnos niti dodatnu obvezu po kupoprodajnom ugovoru. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših uvjeta prodaje i isporuke. Kako bismo pomogli u smanjivanju rizika zbog pogrešaka, navodimo i ograničavajuće informacije. U ovaj list nije bilo moguće uključiti sve sadašnje i buduće načine primjene i osobitosti proizvoda. Podaci za koje se smatra da su poznati stručnim osobama, izostavljeni su. Korisnik je obavezan u slučaju nejasnoća zatražiti dodatna objašnjenja, a također ne može biti oslobođen od obveze testiranja proizvoda na licu mjesta na vlastitu odgovornost, te obveze da na primjeni ovog proizvoda radi stručna osoba. Objavljivanjem nove verzije lista, ova verzija prestaje važiti.