

Masa za fugiranje FM 60 Premium

(Fugenmörtel FM 60 Premium)
> fleksibilna

> s perla efektom

> velik izbor boja

> reduciranog stvaranja prašine

> otporna na gljivice



Svojstva proizvoda

Praškasta masa za fugiranje s perla efektom, neškodljiva za živežne namirnice, otporna na vodu i smrzavanje, visoke podatnosti, visoke čvrstoće i fleksibilnosti, visoke otpornosti na habanje. Zajamčeno ravnomjerno vezivanje i laka ugradnja. Smanjena upojnost vode sprječava nastajanje mrlji.

Primjena

Za unutarnju i vanjsku primjenu, za fugiranje do 7 mm širine fuge. Za fugiranje otporno na vodu i prljavštinu. Pogodna za keramičke pločice, ploče, mozaike i finu kameninu. Pogodna za podno grijanje i vlažne prostore. Primjenjiva na zidnim i podnim područjima kao i za terase i balkone.

Podaci o proizvodu

Oblik isporuke:

8 kg karton	84 kartona / 672 kg po paleti
2 kg karton	4 kartona / pakovanje
	216 pakovanja / paleta

Skladištenje: U suhom, na drvenim paletama, u originalnom pakovanju cca 36 mjeseci.

Transport: Prilikom transporta proizvod štiti od vlage. Proizvod nije uvršten među tvari opasne za prijevoz cestama ili željeznicom. **Zbrinjavanje otpada:** Sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04.

Tehnički podaci

Potrošnja:*	~ 0,2 - 0,9 kg/m ²
Potreba vode:**	cca 0,24 l/kg

Preporučeno vrijeme miješanja:	cca 2 minute
Vrijeme uporabe:	cca 2 sata
Prohodno nakon:	nakon cca 24 sata
Dimenzija fuge:	0,5 - 7 mm
Dostupne boje:	vidi mapu boja

*ovisno o formatu pločice i dimenziji fuge

** kod antracita, bali, svijetlosmeđe kao i crvene boje potreba vode iznosi cca 0,22 l/kg Mase za fugiranje FM 60 Premium. Kod crne boje potreba vode iznosi cca 0,20 l/kg Mase za fugiranje FM 60 Premium

Ispitano prema

EN 13888

Obrada

Preporučeni alat

Spororotirajući električni mješač, odgovarajuća posuda za miješanje, gleter za fugiranje, gumena lopatica, spužva, vjedro s vodom. Alat nakon uporabe odmah isprati vodom.

Podloga:

Mort za ljepljenje pločica mora biti potpuno suh. Ostaci morta moraju se ukloniti. Rubovi fuga moraju biti suhi i bez prašine ili sredstava za odvajanje.

Miješanje:

U čistoj posudi s vodom izmiješati pomoću električnog mješača dok se ne postigne homogena smjesa bez grudica (cca 2 minute). Nakon cca 2 minute ponovno kratko promiješati.

Tehnika polaganja keramike

Obrada:

Gleterom za fugiranje ili gumenom lopaticom utisnuti mort dijagonalno u smjeru fuge. Čišćenje keramičke obloge nakon cca 5 - 15 minuta čistom vodom i mekom spužvom. Nakon sušenja preostali cementni film još jednom isprati vodom. Cca 24 sata od ugradnje štiti mort od mehaničkog opterećenja (hodanja).

Kako bi se spriječilo nastajanje mrlji u mortu za fugiranje, ljepilo za polaganje keramike mora se prije fugiranje u potpunosti osušiti i ravnomjerno odstraniti iz fuge. Istovjetnost boje može se jamčiti unutar jedne proizvodne šarže.

Za jedan perfektan sistem

MUREXIN Sanitar silikon SIL 60 i završni profili u svim bojama Murexin ton karte.

Važne napomene

Potrebno je pridržavati se normi, smjernica i uputstva vezanih za podlogu i materijal! Nije preporučljiva primjena pri temperaturi ispod + 5° C. Visoka vlažnost zraka i niske temperature usporavaju, dok visoke temperature ubrzavaju proces vezivanja i stvrdnjavanja! Ne dodavati nikakva druga sredstva!

Zaštita na radu

Posebne informacije o proizvodu vezano za sastav, ophođenje, čišćenje, odgovarajuće mjere i zbrinjavanje naći ćete u sigurnosnom tehničkom listu.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnim iskustvima, a cilj je savjetovati korisnike proizvoda po trenutno najboljem znanju. Nije pravno obavezujući, što znači da ne utemeljuje ugovorni pravni odnos niti dodatnu obvezu po kupoprodajnom ugovoru. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših uvjeta prodaje i isporuke. Kako bismo pomogli u smanjivanju rizika zbog pogrešaka, navodimo i ograničavajuće informacije. U ovaj list nije bilo moguće uključiti sve sadašnje i buduće načine primjene i osobitosti proizvoda. Podaci za koje se smatra da su poznati stručnim osobama, izostavljeni su. Korisnik je obavezan u slučaju nejasnoća zatražiti dodatna objašnjenja, a također ne može biti oslobođen od obveze testiranja proizvoda na licu mjesta na vlastitu odgovornost, te obveze da na primjeni ovog proizvoda radi stručna osoba. Objavlivanjem nove verzije lista, ova verzija prestaje važiti.