

Hydro Basic 2K

(Hydro Basic 2K)



- > dvokomponentna
- > fleksibilna

Svojstva proizvoda

Dvokomponentna, hidraulički otvrdnjavajuća, vodonepropusna hidroizolacija bez sadržaja otapala, trajnoelastična, za brtvljenje bez fuga i spojeva.

Primjena

Za unutarnju i vanjsku primjenu, za bešavno brtvljenje protiv vode bez pritiska, izravno ispod keramičkih obloga u tuševima, tuš kabinama, kupaonicama, balkonima i terasama. Pogodna za korištenje u bazenima.

Podaci o proizvodu

Oblik isporuke:

20 kg vreća + 24 pakiranja/ 480 kg po paleti
kanta

Skladištenje: U suhom, zaštićenom od smrzavanja, u originalnom neotvorenom pakovanju cca 12 mjeseci.

Transport: Prilikom transporta proizvod štititi od vlage. Proizvod nije uvršten među tvari opasne za prijevoz cestama ili željeznicom.

Tehnički podaci

Potrošnja:	cca 1,5 kg/m ² po mm debljine (cca 3 kg/m ² za 2 mm nanos)
Obrada:	potreban dvostruki nanos
Vrijeme uporabe:	cca 1 sat
Vrijeme sušenje 1. nanosa:	cca 4 sata
Debljina sloja:	min 2 mm (u dva sloja) max 4 mm (u dva sloja)
Popločavanje nakon:	cca 24 sata

Potpuno opteretivo:
nakon cca 4 dana
Temper. obrade:
> + 5°C

Ispitano prema

EN 14891

Obrada

Preporučeni alat:

Spororotirajući električni mikser, nazubljeni gleter.

Podloga:

Podloga mora biti suha, nesmrznuta, čvrsta, nosiva, stabilne forme, bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i nevezanih dijelova te mora zadovoljiti odgovarajuće norme.

Pogodno za: beton, porobeton, gotove žbuke na cementnoj bazi, gipsane materijale, drvo, metal, tvrdopjenaste ploče, poliester, pločice.

Priprema podloge:

Kod osjetljivih podloga potrebna je odgovarajuća priprema podloge. Ispitati mogućnost polaganja na podlogu.

Miješanje:

Materijal je pakiran u odgovarajućim omjerima miješanja (tekućina : prah = 1:3) te je potrebno obrađivati cijeli sadržaj. Obje komponente miješaju se spororotirajućim električnim mikserom dok ne dobijemo homogenu smjesu bez grudica.

Obrada:

Zamiješanu masu nanosi se na podlogu u dva međusobno neovisna radna koraka. Svaki nanos mora se nanositi ravnomjerno i bez šupljina. Potrebno je pridržavati se propisanog vremena sušenja prvog sloja. U području prodora dovodnih i odvodnih cijevi preporučuje se korištenje Murexin sistemskih komponenti.

Alat nakon upotrebe isprati vodom.

Za jedan perfektni sistem

40047-00/01 Hydro Basic 2K, gültig ab: 31.7.2014, ACE, Stranica 1

Tehnika polaganja keramike

Izravnavanje:

Murexin Izravnavačica masa AM 20

Murexin Nivelirajuča masa Objekt Plus OS 50

Murexin Nivelirajuča masa vanjska FMA 30

Sistemske komponente:

Traka za brtvljenje DB 70, Manžeta za brtvljenje DZ 35 i DZ 70, Sifonska brtva

Važne napomene

Potrebno je pridržavati se normi, smjernica i uputstva vezanih za podlogu i materijal! Nije preporučljiva primjena pri temperaturi ispod + 5° C. Visoka vlažnost zraka i niske temperature usporavaju, dok visoke temperature ubrzavaju proces vezivanja i stvrđnjavanja! Ne dodavati nikakva druga sredstva!

Zaštita na radu

Posebne infomracije o proizvodu vezano za sastav, ophođenje, čišćenje, odgovarajuće mjere i zbrinjavanje naći će u sigurnosnom tehničkom listu.

Ovaj list s uputama temelji se na opesnim iskustvima, a cilj je savjetovati korisnike proizvoda po trenutno najboljem znanju. Nije pravno obvezujući, što znači da ne utemeljuje ugovorni pravni odnos niti dodatnu obvezu po kupoprodajnom ugovoru. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših uvjeta prodaje i isporuke. Kako bismo pomogli u smanjivanju rizika zbog pogrešaka, navodimo i organizirajuće informacije. U ovaj list nije bilo moguće ukljucići sve sadarsnje i buduće načine primjene i osobnosti proizvoda. Podaci za koje se smatra da su poznati stručnim osobama, izostavljeni su. Korisnik je obvezan u slučaju nejasnoća zatražiti dodatna objašnjenja, a također ne može biti oslobođen od obveze testiranja proizvoda na licu mjestu na vlastitu odgovornost, te obveze da na primjeni ovog proizvoda radi stručna osoba. Objavljuvanjem nove verzije lista, ova verzija prestaje važiti.