

REPARATURNI MORT F

polimer- cementni mort za fino izravnavanje

NAMJENA:	fino izravnavanje betonskih površina ili cementnih žbuka, za vanjske i unutarnje radove. Pogodan za sanacijske radove.
SASTAV:	cement, pijesak granulacije do 0,6 mm, polimerni dodaci, aditivi
IZGLED:	sivi prah
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:	Razredba prema HRN EN 1504-3 i TPBK – Prilog H: PCC mort za konstrukcijski popravak, Razred R3

Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	≥ 25 MPa (razred R3)
Sadržaj iona klorida (HRN EN 1015-17)	≤ 0,05 %
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1542)	≥ 2,0 MPa (razred R4)
Toplinska kompatibilnost s djelovanjem soli (HRN EN 13687-1)	≥ 2,0 MPa (razred R4)
Kapilarno upijanje vode (HRN EN 13057)	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0,5}
Reakcija pri požaru	Europski razred E
Opasne tvari (HRN EN 1504-3)	Sukladno s točkom 5.4
Veličina zrna	do 0,63 mm
Koeficijent paropropusnosti, μ (HRN EN 1015-19)	≈ 70
Maksimalna debljina jednog sloja	2 mm
Vrijeme upotrebe (20°C, 60% rel. vlaga)	1-1,5 sati

POTROŠNJA: 1,3 kg/m² /mm

POSTUPAK:

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnog ulja i cementne skramice.

Stare podloge impregnirati UNIVERZALKONCENTRAT GRUNDOM razrijeđenim vodom u omjeru 1:1 neposredno prije nanošenja REPARATURNOG MORTA F.

Slabo upojne podloge, glatke betone impregnirati KONTAK GRUNDOM dan prije nanošenja REPARATURNOG MORTA F.

Ostale podloge dobro navlažiti vodom.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 25 kg miješati sa cca 6 litara dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje. Izmješani materijal mora odstajati 5 do 10 minuta (vrijeme sazrijevanja).

PRIMJENA:

REPARATURNI MORT F nanositi metalnim gleterom u debljini do 2 mm u jednom sloju i zagladiti. Kod potrebnih većih debljina, mort nanositi u više slojeva ukupne debljine 5 mm. Nakon djelomičnog sušenja navlažiti vodom i još jednom spužvastim gleterom dobro zagladiti (zafileti). U razdoblju toplog i vjetrovitog vremena površine obrađene REPARATURNIM MORTOM F lagano prskati vodom tijekom 3 dana.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

Završna obrada:

- fasadne boje TERATON V, AKROTON
- premazi za zaštitu betona AKROTON PLUS, TERAPOKS
- mineralne završne žbuke SEP
- završne žbuke TERAKRIL, TERAPLAST

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska žlica, metalni gleter, spužvasti gleter, zidarska četka
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

**TEMPERATURA
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

natron vreće 2 kg, 5 kg, 25kg

SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na paleti

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta REPARATURNI MORT F zaštititi od utjecaja vlage.
Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

REPARATURNI MORT F ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement

**OPASNOST**Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.
H315 – Nadražuje kožu
H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece
P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice
P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S
OTPADOM:**

Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04

KONTROLA KVALITETE:

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 2+
IGH Zagreb, broj certifikata: 2477-CPR-1886
REPARATURNI MORT F je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.
Tvornička kontrola proizvodnje je pod nadzorom ovlaštenog laboratorija (INSTITUT IGH d.d. Zagreb)

IZJAVA O SVOJSTVIMA:

Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-13/1010, 01.07.2013.

svibanj 2014.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.