

Nivelir masa unutarnja NU 20

(Nivelir masa unutarnja NU 20)

- > dobrih svojstava razlijevaja
- > obogaćena umjetnim smolama



Svojstva proizvoda

Samorazlijevajuća, praškasta, gipsano vezana nivelirajuća i izravnavajuća masa.

Primjena

Samo za unutarnju upotrebu, za izradu vodoravnih, homogenih površina prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Dobrih mogućnosti razlijevanja, malih napona stezanja, pogodna za podno grijanje i opterećenje od namještaja sa kotačićima.

Podaci o proizvodu

Veličina pakiranja: 25 kg vreće / 54 vreće (1350 kg paleta)

Skladištenje: U suhom, na drvenim paletama cca 12 mjeseci

Tehnički podaci

Max. debljina sloja:	20 mm
Potreba vode:	cca 6,0 lit (=24%)
Potrošnja:	cca 1,5 kg/m ² /mm debljine
Vrijeme uporabe:	cca 30 min
Prohodno nakon:	cca 2-3 sata
Mogućnost polaganja:	nakon cca 24 sata (do 3 mm debljine)
Tlačna čvrstoća:	C 20
Savojno vlačna čvrstoća:	F 6

Obrada

Podloga:

Podloga mora biti suha, nosiva, bez prašine u prljavštine, nesmrznuta, stabilne forme i bez nevezanih dijelova,

očišćena od ulja, masti i sredstava za odvajanje. nevezane, slabo nosive ili labave dijelove ukloniti mehanički, npr. sačmarenjem ili brušenjem. Zaostala vlaga mora zadovoljavati odgovarajuće smjernice.

Pogodno za: sve uobičajene, mineralno vezane građevinske podloge, prije svega za cementne, kalcij-sulfatne i estrihe od ljevanog asfalta.

Nije pogodno za: umjetne materijale i metal.

Dilatacijske i radne fuge te fuge u području spajanja podloge sa zidovima moraju se prenijeti u nivelir masu. Sprječiti izlivanje mase u spojne fuge.

Priprema:

Grundiranje upojnih podloga Murexin Dubinskim predpremazom LF 1. Grundiranje neupojnih podloga Supergrundom D4.

Obrada:

Miješanje:

nivelir masu unutarnju NU 20 usuti u posudu sa čistom vodom te miješati spororotirajućim električnim mikserom dok ne dobijemo homogenu masu bez grudiva (vrijeme miješanja cca 2-3 minute).

Vrijeme uporabe pri temperaturi od 20°C iznosi cca 30 minuta. Pri nižim temperaturama vrijeme uporabe se produžuje, dok se pri višim temperaturama vrijeme skraćuje. Već stvrdnuti materijal ne miješati sa vodom. Zabranjeno je dodavati druga sredstva.

Omjer miješanja:

6 litara vode na 25 kg Nivelir mase unutarnje NU 20

Primjena:

Svježe zamiješanu masu izliti na podlogu u željenoj debljini (max 20 mm) i raspodijeliti nazubljenim gleterom ili daskom za nivelir masu. Potom svježe izlivnu masu odzračiti igličastim valjkom. Masa je obradiva i strojno.

Naknadna obrada:

Tehnika polaganja parketa i podnih obloga

Svježu nivelir masu štiti od propuha, direktnog sunčevog zračenja ili djelovanja topline odgovarajućim mjerama. Minimalna temperatura zraka, podloge i materijala prilikom obrade smije iznositi +5°C.

Slojevi debljine do 3 mm mogu se oblagati nakon cca 24 sata. Za svaki daljnji milimetar debljine potrebna su dodatna 24 sata sušenja. Nivelir masa unutarnja NU 20 ne smije se koristiti u vanjskim i mokrim prostorima (npr. velike kuhinje, tuševi u hotelima i sl.).

Važne napomene

Potrebno je pridržavati se normi, smjernica i uputstva vezanih za podlogu i materijal! Nije preporučljiva primjena pri temperaturi ispod + 5° C. Visoka vlažnost zraka i niske temperature usporavaju, dok visoke temperature ubrzavaju proces vezivanja i stvrdnjavanja! Ne dodavati nikakva druga sredstva!

Zaštita na radu

Posebne informacije o proizvodu vezano za sastav, ophođenje, čišćenje, odgovarajuće mjere i zbrinjavanje naći ćete u sigurnosnom tehničkom listu.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnim iskustvima, a cilj je savjetovati korisnike proizvoda po trenutno najboljem znanju. Nije pravno obavezujući, što znači da ne utemeljuje ugovorni pravni odnos niti dodatnu obvezu po kupoprodajnom ugovoru. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših uvjeta prodaje i isporuke. Kako bismo pomogli u smanjivanju rizika zbog pogrešaka, navodimo i ograničavajuće informacije. U ovaj list nije bilo moguće uključiti sve sadašnje i buduće načine primjene i osobitosti proizvoda. Podaci za koje se smatra da su poznati stručnim osobama, izostavljeni su. Korisnik je obavezan u slučaju nejasnoća zatražiti dodatna objašnjenja, a također ne može biti oslobođen od obveze testiranja proizvoda na licu mjesta na vlastitu odgovornost, te obveze da na primjeni ovog proizvoda radi stručna osoba. Objavljivanjem nove verzije lista, ova verzija prestaje važiti.