

MINERALKVARC GRUND OBOJENI

Univerzalni temeljni premaz

NAMJENA:

Za impregnaciju i hrapavljenje podloge prije nanošenja obojenih mineralnih, akrilnih, silikatnih i silikonskih završnih žbuka

SASTAV:

polimerna veziva, kvarcni pijesak, punila, pigmenti, aditivi

IZGLED:

obojena viskozna masa

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Gustoća	1,450 – 1,550 g/ml
pH vrijednost	8,5 – 9,5
Vrijeme sušenja (20°C, 60% rel. vlage):	cca 24 sata
Boja:	prema Samoborkinoj ton karti "Pogled u boju"

POTROŠNJA:

0,2 - 0,3 l/m², ovisno o upojnosti podloge

POSTUPAK:

Primjenjuje se :

- u sastavu toplinskih sustava :
- TERMOZOL, TERMOZOL EPS, TERMOZOL XPS, TERMOLAM, TERMOVOL
- na podlogama :
- SAMOTERM® F, SAMOTERM GLET
- toplinske žbuke (TERMO ŽBUKA, TERATERMO ŽBUKA, TERATERMO 100, STANDARD, TERATERMO 100 EKSTRA, TERATERMO 080), lagana žbuka VC 20 L, obrađene TERATERMO GLETOM ili VC 50
- produžne žbuke (VC 50, VC 40)
- beton star najmanje 3 mjeseca

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste (bez masnih mrlja i druge prljavštine), čvrste, suhe i nesmrznute. Odstraniti sve stare premaze i slabo vezane dijelove, oštećenja sanirati.

PRIPREMA MATERIJALA:

MINERALKVARC GRUND OBOJENI prije upotrebe dobro promiješati u originalnoj ambalaži. Za postizanje primjenskog viskoziteta po potrebi razrijediti s vodom, ne više od 5 %.

PRIMJENA:

MINERALKVARC GRUND OBOJENI nanositi zidarskom četkom ili krznjenim valjkom u jednom sloju. Nakon upotrebe alat oprati u čistoj vodi. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska četka, krznjeni valjak
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

plastične kante 3 l; 7 l; 15 l

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-12-003

SKLADIŠTENJE:	u suhoj prostoriji na temperaturi od +5° C, a najviše +30° C
ROK UPOTREBE:	u neotvorenoj ambalaži 24 mjeseca
TRANSPORT:	Za vrijeme transporta MINERALKVARC GRUND OBOJENI ne smije biti izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima proizvod treba zaštititi od smrzavanja. MINERALKVARC GRUND OBOJENI nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
MJERE SIGURNOSTI:	Pridržavati se općih uputa za građevinske radove. Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad. Čuvati izvan dohvata djece.
POSTUPANJE S OTPADOM:	Ostaci od proizvoda: U skladu s <i>Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada</i> navedeni tekući otpad razvrstan je prema katalogu otpada s ključnim brojem 08 01 12. Tekući otpad ne miješati i ne odstranjivati s komunalnim otpadom, ne izlijevati u vode, kanalizaciju i tlo. Očvrsnute ostatke razvrstati prema ključnom broju 17 09 04 Ambalaža: Zbrinuti u reciklažno dvorište.
OZNAČAVANJE:	Sadržaj hlapivih organskih spojeva (NN 94/07): HOS kategorija i granična vrijednost: A(g), 30 g/l (2010); MKG grund obojeni sadrži: max.1g/l
KONTROLA KVALITETE:	MINERALKVARC GRUND je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d. MINERALKVARC GRUND je dio povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) u toplinskim sustavima : TERMOZOL, TERMOZOL EPS, TERMOZOL XPS, TERMOVOL i TERMOLAM Početno ispitivanje tipa: IGH Zagreb – brojevi potvrda 1/05-ZGP-1295, 1/05- ZGP-1296, 1/05- ZGP-747 i 1/05- ZGP-748 ZAG Ljubljana – brojevi certifikata 1404-CPD-1534 , 1404-CPD-1475, 1404-CPD-1476, 1404-CPD-1676
IZJAVA O SVOJSTVIMA:	Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-13/0905; 01.07.2013.

srpanj 2014.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.