

MORT ZA ZIDANJE M 10

Projektirani mort za zidanje opće namjene (G)

NAMJENA: Za zidanje zidova visokih statičkih zahtjeva**SASTAV:** cement, pijesak granulacije do 4 mm, aditivi**IZGLED:** sivi prah sa zrnom**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE I
SVOJSTVA:****Razredba prema HRN EN 998-2 – M 10**

Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	> 10,0 N/mm ²
Sadržaj topivih klorida u svježem mortu EN 998-2 (računski)	< 0,1%
Vodupojnost (HRN EN 1015-18)	< 0,2 kg/(m ² min ^{0,5})
Paropropusnost, μ (HRN EN 1745 tablična vrijednost)	15/35
Toplinska provodljivost, $\lambda_{10, dry}$ (HRN EN 1745, tablična vrijednost)	0,83 W/(m·K)
Početna smična čvrstoća (tablična vrijednost)	0,15 N/mm ²
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Izdašnost	vreća 50 kg = 30 l mokrog morta

POTROŠNJA:

zid od pune opeke	24x12x7	Mort za zidanje M 10
d=12 cm		cca 50 kg/m ²
d=25 cm		cca 100 kg/m ²
zid od blok opeke	29x25x23	
d=25 cm		cca 50kg/m ²
d=35 cm		cca 60kg/m ²

POSTUPAK:**PRIPREMA MATERIJALA:****Ručno:** Sadržaj vreće 50 kg miješati sa cca 8 litara vode dok se ne postigne homogeni mort pogodan za zidanje.**Strojno:** MORT ZA ZIDANJE M 10 isporučuje se na gradilište u silosu s pripadajućim protočnim mješačem.**PRIMJENA:****Zidanje**MORT ZA ZIDANJE M 10 nanositi čistom zidarskom žlicom na ležajnicu po čitavoj širini zida Opeku postaviti na sloj morta i centrirati libelom i zateznim užetom. Horizontalne fuge izvesti mortom u visini od 12 mm \pm 5 mm. Sudarne fuge izvesti slojem morta debljine 10 do 15 mm. Mort koji je istisnut odstraniti.

Zamiješani mort potrošiti u 1-2 h.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:zidarska žlica, libela, zatezno uže, visak
Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-10-002

TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:	Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C
PAKIRANJE:	natron vreće 50 kg i silosi
SKLADIŠTENJE:	u suhoj prostoriji na paleti
ROK UPOTREBE:	u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci
TRANSPORT:	Za vrijeme transporta MORT ZA ZIDANJE M 10 zaštititi od vlage. MORT ZA ZIDANJE M 10 nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
MJERE SIGURNOSTI:	MORT ZA ZIDANJE M 10 ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement



OPASNOST

Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka

H315 – Nadražuje kožu

H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice

P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S
OTPADOM:****Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrsnute* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04**KONTROLA KVALITETE:**

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 2+

IGH Zagreb – br.cert. 2477-CPR-1895

MORT ZA ZIDANJE M 10 je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

Tvornička kontrola proizvodnje je pod nadzorom ovlaštenih laboratorija.

IZJAVA O SVOJSTVIMA:

Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-13/0102; 24.02.2014.

kolovoz 2016.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.